

Ausgabe Februar 2020

Produktname	SURFIX "C" C 69 B4
Bezeichnung	Bitumenemulsion, rasch brechend, kationisch, Bindemittelgehalt 68 - 72 %, Lösungsmittelfrei.
Verwendung	Im Strassen- und Tiefbau Oberflächenbehandlung, Schottertränkungen, Geotextilverfahren.
Lieferung / Verpackung	Nur im Tankwagen
Verarbeitung	Tankwagen mit Teleskopbalkenbrause Spritztemperatur 60 bis 80 °C, auch auf feuchter Unterlage anwendbar
Mineral	Für alle gängigen Splittsorten und -grössen geeignet, feuchter Splitt kein Nachteil.
Basis	Bitumen / AMIN 20
Konsistenz	hochviskos, thixotrop
Farbe	braun
Spez. Gewicht	ca. 1,0
Normen	SN 670 205-NA EN 13808:2005
Transportklasse ADR	Frei, unbrennbar

Siehe auch Sicherheitsdatenblatt