

Ausgabe Februar 2020

Produktname SURFIX "C" Spezial C 69 BP4

Bezeichnung Bitumenemulsion kunststoffmodifiziert, rasch brechend,

kationisch, Bindemittelgehalt 68 – 72 %, lösungsmittelfrei

Verwendung Im Strassen- und Tiefbau

Oberflächenbehandlungen, Geotextilverfahren, Membrane

Lieferung / Verpackung Nur im Tankwagen

Verarbeitung Tankwagen mit Teleskopbalkenbrause

Spritztemperatur 60 - 80 °C, auch auf feuchter Unterlage

anwendbar

Mineral Für alle gängigen Splittsorten und -grössen geeignet,

feuchter Splitt kein Nachteil.

Basis Bitumen, Kunststoffvergütet / AMIN 20

Konsistenz hochviskos, thixotrop

Farbe braun

Spez. Gewicht ca. 1,0

Normen SN 670 205-NA

EN 13808:2005

Transportklasse ADR Frei, unbrennbar

Siehe auch Sicherheitsdatenblatt